

Disque NOIR B.M. Line

Référence	Taille	Conditionnement	Les qualités
0153999	152 mm – 06’’	carton de 5 disques	La performance du disque B.M. Line, c’est : - Une construction « open-weave » des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage. - Des fibres durables : large diamètre, exceptionnelle résistance à l’usure - Une liaison des fibres haut de gamme : résistance supérieure à l’eau et réduction du temps de séchage. - Des particules abrasives extra larges : efficacité optimale. - Un aérodynamisme très étudié : finition uniforme et de qualité.
0154000	165 mm – 6.5’’	carton de 5 disques	
0154001	180 mm – 07’’	carton de 5 disques	
0154002	203 mm – 08’’	carton de 5 disques	
0154003	230 mm – 09’’	carton de 5 disques	
0154005	254 mm – 10’’	carton de 5 disques	
0154007	280 mm – 11’’	carton de 5 disques	
0154009	305 mm – 12’’	carton de 5 disques	
0154012	330 mm – 13’’	carton de 5 disques	
0154036	356 mm – 14’’	carton de 5 disques	
0154050	381 mm – 15’’	carton de 5 disques	
0154074	406 mm – 16’’	carton de 5 disques	
0154098	432 mm – 17’’	carton de 5 disques	
0154111	457 mm – 18’’	carton de 5 disques	
0154135	483 mm – 19’’	carton de 5 disques	
0154159	508 mm – 20’’	carton de 5 disques	
0154173	533 mm – 21’’	carton de 5 disques	
0154176	559 mm – 22’’	carton de 5 disques	
0154177	584 mm – 23’’	carton de 5 disques	
0154178	610 mm – 24’’	carton de 5 disques	
0154179	685 mm – 27’’	carton de 5 disques	
0154180	710 mm – 28’’	carton de 5 disques	
0048035 PAD ECO	25 * 11.5 * 2 cm	carton 25 disques	
0040787 PAD ECO	16 * 9.5 * 2 cm	carton 25 disques	

Le disque noir s’utilise :

- Pour le décapage

Humide pour la remise en état des sols

Pour l’élimination des couches d’émulsion

Conseil : testez le disque sur une petite surface afin d’éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Photo non contractuelle

Données	Techniques	Produits
Description :	fibres nylon et fibres polyester liées entre elles par un liant latex et incorporation de charges abrasives et des pigments (le colorant noir est utilisé pour la reconnaissance de l’utilisation).	
Sol :	tous types de sols.	
Compatibilité :	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.	
Vitesse :	de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).	
Nettoyage :	disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d’eau, trempage dans l’eau avec détergent + rinçage.	
Résistance :	70 +/-15% LBS/inch ² (soit environ 4.92 kg/cm ²)	
Abrasivité :	41% +/-15%	Grammage : 1810 gr/m ² +/-15%
Grain :	AlOx. fine	Enaisseur : 25 mm +/- 3 mm



178, rue d’Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948