

Fiche technique
Référence : 20K SE 04X30
SEPIOLITE 04X30 – ABSO'NET S PLUS



MINERALOGIE : SEPIOLITE (80% de sépiolite – 20% d'autres argiles)

COMPOSITION ET ANALYSE CHIMIQUE (%) Silicates de magnésium hydratés

GRANULOMETRIE

	<i>Valeurs typiques</i>	<i>Spécifications</i>
Humidité (%)	10	10 ± 3
Densité (gr/l)	610	610 ± 50
pH	8'7	N/A
Absorption en Eau (%)	95	> 80
Absorption en Huiles (%°)	50	> 40
Résistance mécanique (kg/cm ²)	4'2	N/A
Résistance humide (%)	92	N/A
Poids (g/cm ³)	2'3	N/A
Superficie BET, N2 (m ² /g)	240	N/A

GRANULOMETRIE APRES TAMISAGE A SEC

<i>Valeurs typiques</i>	<i>ASTM</i>	<i>%</i>	<i>Spécifications</i>	<i>ASTM</i>	<i>%</i>
Grains de 4'75 mm	4	0'0	Grains de 4'75 mm	4	0'0
Grains de 600 µm	30	13'5	Grains inférieurs à 600 µm	< 30	< 7

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sac polyéthylène de 20 Kg – Palette perdue de 50 sacs
- Marque ABSO'NET S PLUS

RESCTRICTION D'USAGE

ATTENTION : Selon la législation en vigueur, sa composition est totalement inadaptée pour une utilisation sur route en France, produit non calciné.